



Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Adres do korespondencji:
Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Delegatura w KOSZALINIE
ul. Andersa 34
75-950 KOSZALIN

tel. (94) 3428205
fax: (94) 3426291
E-mail: del.koszalin@wiih.pomorzachodnie.pl

ZNP.8361.10.2019.Md

Koszalin, dnia 05 lutego 2019 r.

KOMUNIKACJA MIEJSKA Sp. z o.o.
WPŁYŚLO
dnia 02.02.2019 r. Ldz. 374
Podpis

„KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Solna nr 2
78-100 Kołobrzeg



W nawiązaniu do kontroli przeprowadzonej w dniu 22 stycznia 2019 r. w Państwa stacji paliw w Kołobrzegu przy ul. Solnej 2, w załączeniu przekazuję protokół z badań nr 57/PP/2019 (egzemplarz nr 2) dotyczący pobranej próby oleju napędowego.

Badana próbka spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DzU. z 2015 r., poz. 1680).

Z up. Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej
Anna Gasińska
Dyrektor Delegatury

PROTOKÓŁ Z BADAŃ Nr 57/PP/2019 z dnia 01.02.2019r.

Egzemplarz nr 2

Zlecniodawca: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Wojewódzki Inspektorat IH pobierający próbkę do badań*: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin

Zlecenie nr: DIH-2.713.11.2019.MR

Rodzaj paliwa*: Olej napędowy

Kod próbki*: 0086/19/8147

Zakres badań w ramach systemu*: ☒ europejskiego
Rodzaj próbki*: ☒ próbka podstawowa



*- dane pochodzące z etykiety na opakowaniu.

Data przyjęcia próbki do badań: 24.01.2019

Nr ewidencyjny próbki: 57/PP/2019

Data zakończenia badania: 30.01.2019

Protokół zawiera stron (y): 2/2

Lp.	Parametr oznaczany	Metoda badania	Jednostka	Wymagania jakościowe	Wynik badania ¹⁾	Tolerancja	Ocena spełnienia wymagań +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)	PN-EN 14078:2014-06	%(V/V)	max. 7,0	6,9	≤ 7,0+0,3	+
2	Gęstość w temperaturze 15°C	PN-EN ISO 12185:2002	kg/m ³	min. 820,0 max. 845,0	829,3	≥ 820,0-0,3 ≤ 845,0+0,3	+
3	Zawartość siarki	PN-EN ISO 20846:2012	mg/kg	max. 10,0	3,8	≤ 10,0+1,3	+
4	Skład frakcyjny; do temperatury 250°C destyluje	PN-EN ISO 3405:2012	%(V/V)	poniżej 65	35,8	< 65,0+1,6	+
5			%(V/V)	min. 85	93,3	≥ 85,0-1,6	+
6			°C	max. 360	355,6	≤ 360,0+5,9	+
7	Zawartość wody	PN-EN ISO 12937:2005	mg/kg	max. 200	34	≤ 200+57	+
8	Temperatura zapłonu	PN-EN ISO 2719:2016-08	°C	powyżej 55,0	58,0	> 55,0-2,1	+
9	Indeks cetanowy	PN-EN ISO 4264:2018-08	-	min. 46,0	55,6	-	+
10	Badanie działania korodującego na miedź (3h w temperaturze 50 °C)	PN-EN ISO 2160:2004	Klasa	Klasa 1	1	-	+
11	Pozostałość po spopieleniu	PN-EN ISO 6245:2008	%(m/m)	max. 0,010	<0,001	≤ 0,010+0,003	+
12	Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej)	PN-EN ISO 10370:2014-12	%(m/m)	max. 0,30	<0,10	≤ 0,30+0,07	+
13	Liczba cetanowa	PN-EN ISO 5165:2018-03	-	min. 51,0	51,5	≥ 51,0-2,5	+
14	Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych	PN-EN 12916:2016-03	%(m/m)	max. 8,0	<1,0	≤ 8,0+1,2	+
15	Stabilność oksydacyjna	PN-EN 15751:2014-05	h	min. 20	33,6	≥ 20,0-2,5	+
16	Temperatura zablokowania zimnego filtra, CFPP	PN-EN 116:2015-09	°C	max. ²⁾	-28	≤ -20+3	+

¹⁾ wyniki badań odnoszą się do badanej próbki

PROTOKÓŁ Z BADAŃ Nr 57/PP/2019 z dnia 01.02.2019r.

Egzemplarz nr 2

2)

Okres	2) Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP
Zimowy trwający: - od dnia 16 listopada do końca lutego	-20

Uwagi:

1. Destylacja automatyczna.
2. Granica oznaczalności pozostałości po spopieleniu 0,001%(m/m).
3. Granica oznaczalności pozostałości po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) 0,10%(m/m).
4. Granica oznaczalności zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 1,0%(m/m).

Ocena wyników badania.

Po uwzględnieniu postanowień pkt.6.3.2 normy PN-EN ISO 4259-2:2018-01 w zakresie badanych parametrów próbka paliwa **spełnia** wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

Protokół zawiera 0 Załączników

Uwagi:

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejszy Protokół nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości.
Dane dotyczące tolerancji pomiarów zawierają normy i metody badań.

Autoryzował:

Jadwiga Zielińska
Jadwiga Zielińska



Zatwierdził:

Grażyna Górecka
NACZELNIK
Laboratorium w Bydgoszczy
Grażyna Górecka

Uwaga:

Zgodnie z art.22 ust.8 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz.427 j.t.), kontrolujący ma prawo odnieść wyniki badań pobranej próbki do jakości całej partii paliwa znajdującego się w zbiorniku, z którego pochodzi próbka.

KONIEC